PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 54159173 A

(43) Date of publication of application: 15.12.79

(21) Application number: 53067784

(22) Date of filing: 07.06.78

(71) Applicant: HITACHI LTD

(72) Inventor: MIYAMOTO KEIJI KAWANOBE TORU ITAGAKI TATSUO INABA KICHIJI

(54) CONSTRUCTION OF BUMP ELECTRODE

(57) Abstract:

PURPOSE: To substantially remove the step of the through-hole by melting and solidifying the low melting point metal layer located on the bump electrode via the barrier metal film.

CONSTITUTION: Hole is opened on the ${\rm SiO_2}$ film 16 on the insulation film 12, NiCr and Pd are sequentially laminated 18 on the wiring layer 14 to form the Au bump electrode 20. Succeedingly, the barrier metal 22 such as

Ni, and metals 24 and 26 are plated. The metals 24 and 26 are of Au-Sn, Au-In, Sn-Pb, and Sn-Ag or the like. With this state, since the unevenness corresponding to the step of the open hole is caused, the low metting point alloy layer 25 is formed with melting and solidifying. In this case, the barrier metal 22 avoids the reaction between the layer 25 and the Au electrode 25. With this method, the surface of the layer 25 is made smooth.

COPYRIGHT: (C)1979,JPO&Japio

(9日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報 (A)

昭54—159173

Mnt. Cl.2 H 01 L 21/92 識別記号 60日本分類 99(5) C 1

庁内整理番号 63公開 昭和54年(1979)12月15日

6741-5F

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

図バンプ電極構造

の特 昭53-67784

22出 昭53(1978)6月7日

個発 明 宮本圭二 者

小平市上水本町1450番地 株式

会社日立製作所武蔵工場内

同 川野辺徹

> 小平市上水本町1450番地 株式 会社日立製作所武蔵工場内

⑩発 明 者 板垣達夫

小平市上水本町1450番地 株式

会社日立製作所武蔵工場内

同 稲葉吉治

小平市上水本町1450番地 株式

会社日立製作所武蔵工場内

願 人 株式会社日立製作所 の出

東京都千代田区丸の内一丁目5

番1号

仰代 理 人 弁理士 薄田利幸

埘

発明の名称 バンブ電優構造

特許請求の範囲

1. (a)配線層と、(b)との配線層の一部を解呈する スルーホールを有し前記配級層をおおりよりに 形成されたパツシペーション膜と、(c)前記スル ーホール内に解呈された前配配銀層の一部分上 に周辺部が前記パッシペーション膜に重たるよ 5に被殺された下地金巌鸌と、(4)との下地金髯 膜上に前記パツシベーション膜のスルーホール 周辺部の段差を反映する形で形成されたパンプ 電極層とをそなえたものにおいて、前記パンプ 電極層上に所望によりパリヤ金属膜を介して配 置した低級点金属層を溶融固化させて前配段差 による凹凸を実質的になくしたことを特徴とす るパンプ電極構造。

発明の詳細な説明

との発明は、例えばテープキャリャ方式で製作 されるIC等の半導体デバイスに使用するに好流 な金 (Au) などからなる耐食性パンプ電磁線造に 関する。

従来のパンプ電極構造としては、Au製のパン プ電極層を、パッシペーション膜のスルーホール 介してめつき法で形成したものがある。しかしな がら、とのような構造においては、パッシペーシ ヨン膜のスルーホール周辺部の段差がパンプ银板 層に反映してパンプ電極層の中央部が凹状になり、 実際にリードボンディングに役立つのはパンプ電 極層の周辺部(凸状部)に限定されていた。との よりに、リードポンディングすべき部分がパンプ 周辺部に限定されると、ポンディング面積の成少 によりポンデイング不良が発生したり、ポンデイ ングストレスのパンプ周辺部への集中によりその 直下のパツシペーション膜(通常、 SiO₂や PSG (リンケイ酸ガラス)からなる)にクラツクが発 生したりする不都合があつた。

従つて、との発明の目的は、上記したような不 都合のない改良されたパンプ電極構造を提供する ととにある。

この発明は、上記目的を達成するため、パンプ 低極層上に所設によりパリヤ金属膜を介して配置 した低触点金属層を溶融固化させてスルーホール 段差による凹凸を実質的になくするようにしたことを特徴とするものであり、以下、 添付図面に示 十実施例について詳述する。

3

第1 a 図及び第1 b 図は、との発明の一実施例によるパンプ電極構造の製造工程を示すもので、 10 はシリコンなどからなる半導体基板、12 は シリコンオキサイドなどからなる配線下地絶縁膜 である。

第1 a 図に示すように、絶縁膜12上に形成されたA となどからなる配線層14をおおうようにSiO 又はPSGなどからなるパッシベーション膜16を形成し、このパッシベーション膜16には、配線層14の一部分を路呈するスルーホール16aを公知のホトエッチング等により形成する。スルーホール16aにより露呈された配線層14の一部分上には、例えば下層から順次にNiCr,Pdの層を含むパンプ下地金属膜18が形成され

つているのがわかる。

第1 b 図の工程では適当な熱処理により金銭層 24,26を溶験固化させて低融点合金層 25を形成する。このとき、バリヤ金銭膜 22は低融点合金層 25がA u バンプ電極層 20と反応するのを防ぐ作用をする。このような反応が予想されたいときは、バリヤ金銭膜 22を設けなくてもよい。上記のような溶験固化処理により、低融点合金局 25の表面は、溶散時の表面張力で決まるなめらかなものとなり、スルーホール 16 a の周辺段差による凹凸を実質上反映したくなる。

以上のように、この発明によるパンプ電極構造によれば、パンプ電極上面がなめらかな平面もしくは凸面となるため、ポンディング面積が増大して良好なポンダビリティを得ることができると共に、パンプ周辺部へのポンディングストレスが緩和されてパンシベーションクラックの発生を抑制することができる。その上、パンプ電極層上に低齢点合金層を配置したので、低温且つ低荷重の条件下でのリードポンディングが可能となる。この

る。との金属膜18はパッシペーション膜16の全面をおおりように形成され、後続のAuめつき処理時にめつき用電極として使用される。金属膜18上に図示しないホトレジスト膜を選択的に被潜し、これをマスクとする選択めつき処理でAuパンブ電極層20を形成する。

Auバンブ電極層 20上には、ひきつづいて
Ni等からなるバリヤ金属膜 22をめつきし、さらに低触点合金層 25を形成するための金属脂
24,26をめつきする。金属層 24-26の組合わせとしては、例えば Au-Sn、Au-In、Sn-Pb、Sn-A8等がある。この後、ホトレジスト膜を除去してから金属層 20,22,24,26をマスクとしてバンブ下地金属膜 18を選択的にエッチ除去すると、第12図の構造が得られる。

第1 a 図の構造では、パンプ電極層 2 0 及びその上の金属層 2 4 , 2 6 にパッシペーション膜 1 6 のスルーホール 1 6 a の周辺段差に対応した凹凸があり、特に中央部が低く、周辺部が高くな(4)

場合にパリヤ金属膜をパンプ電極層と低触点合金 層との間に介在させておけば、上下層間の金属反 応が防止できるので、一層好都合である。

図面の簡単な説明

第1 a 及び第1 b 図は、この発明の一実施例に よるバンブ電を構造の製造工程を示す断面図である。

10…半導体基板、12…配線下地絶縁膜、14 …配線層、16…パッシペーション膜、18…パ ンプ下地金属膜、20…Aロバンブ電極層、22 …パリヤ金属膜、25…低触点合金層。

代理人 弁理士 薄田利幸





